
GekkoSOL

Lasur



Produktinformation
138 - 139

GekkoSOL Lasur ist ein farbloses Bindemittel für farbige, nicht deckende Wandlasuren, Wisch-, Tupf- und Wickelechniken auf GekkoSOL Farben.

Außerdem geeignet als **vergilbungsfreier** und maximal diffusionsfähiger Lasuranstrich auf nicht strapazierten Holzoberflächen (Deckenpaneele, Gebälk).

Abtönbar mit allen KREIDEZEIT Pigmenten.

• ANWENDUNG

Geeignet zur Verarbeitung auf GekkoSOL Farben und auf **unbehandelten** und **saugfähigen** Hölzern. Anwendung nur im Innenbereich, auch in Feuchträumen.

Vor großflächiger Anwendung müssen Holzuntergründe anhand von Probeflächen auf eventuelle Farbveränderungen geprüft werden. Hölzer können je nach Art ihren natürlichen Farbton ändern.

Für alle anderen Anwendungen und Untergründe ist GekkoSOL Lasur nicht geeignet.

• EIGENSCHAFTEN

- anwendungsfertiges farbloses Lasurbindemittel zum Selbstabtönen
- mineralisch
- matt, bei 1-maliger Anwendung
- vergilbungsfrei
- wasserverdünnbar
- geruchfrei
- schnelltrocknend, bis zu 3 Lasurgänge pro Tag möglich
- hochgradig diffusionsfähig
- spritzwasserfest
- nicht anfeuernd auf Holz
- leicht schleifbar

• ZUSAMMENSETZUNG (VOLLDEKLARATION)

Wassergläser, Siliziumminerale, Soda, Wasser, Xanthan, Zellulose, Konservierungsmittel für Zitrusfrüchte

• VORARBEITEN

Oberflächen von Staub und Schmutz befreien. Holzoberflächen durch Benetzen mit Wasser auf gleichmäßige Saugfähigkeit prüfen. Gehobelte Hölzer sehen nach dem Lasieren schöner aus, wenn sie zunächst leicht und in Holzrichtung anschleifen werden (Körnung P 120); so wird beim Lasieren die natürliche Maserung farbig nachgezeichnet.

• VERDÜNNUNG

Für das Lasieren auf GekkoSOL Farben wird die GekkoSOL Lasur im Verhältnis 1 : 2, d. h. 1 Teil Lasur mit 2 Teilen Wasser verdünnt.

Für das Lasieren von Holzoberflächen wird GekkoSOL Lasur unverdünnt verwendet; bei stark saugfähigen Hölzern verdünnt mit max. 20 % Wasser.

• VERARBEITUNG

auf GekkoSOL Farben:
mit Streichbürste oder Schwamm durch Wischen, Streichen, Tupfen. Nicht Rollen !!!

auf Holz:
mit weichem Lackier- oder Lasurpinsel aus Naturhaar unter leichtem Druck und mehrmaligem Richtungswechsel aufstreichen. Abschließend **in eine Richtung** ausstreichen. Nach dem ersten Anstrich kann ein Zwischenschliff (Körnung P 120) erforderlich sein.

• ABTÖNUNG

Abtönbar mit allen KREIDEZEIT Pigmenten. Unverdünnte GekkoSOL Lasur darf bis max. 200 g Pigment pro 1 Liter Lasur abgetönt werden. Die verdünnte GekkoSOL Lasur darf bis max. 75 g Pigment pro 1 Liter verdünnte Lasur abgetönt werden. Die Zugabe von Pigmenten kann die Lagerzeit verkürzen. Farbmischungen sollen innerhalb von 3 Tagen aufgebraucht werden. Durch Abtönen mit Pigment Titanweiß (Art. 859, 100 - 200 g Pigment pro 1 Liter GekkoSOL Lasur) lässt sich eine matte gekalkte Optik erzeugen.

• OBERFLÄCHENSCHUTZ AUF HOLZ

Auf Holz dient GekkoSOL Lasur ausschließlich zur dekorativen Oberflächengestaltung und ist weder Schutz noch ein Ersatz für Öle und Lacke.

In strapazierteren Bereichen kann GekkoSOL Lasur zusätzlich geschützt werden:

- **mit Carnaubawachs Emulsion:** Emissions- und geruchfrei, nicht anfeuernd, nicht vergilbend, seidig, gut geeignet für z. B. Holzverschalungen im Griffbereich
- **mit Saflor Lappenwachs:** nicht vergilbend, verstärkt die Farbtiefe der Pigmente, schmutz- und wasserabweisend, gut geeignet für Möbel
- **mit Hartöl:** honigtönend und anfeuernd, verstärkt die Farbtiefe der Pigmente, schmutz- und wasserabweisend, trittfest und strapazierfähig gut geeignet für Fußböden und Arbeitsflächen.



- **ANZAHL DER ANSTRICHE**

Auf GekkoSOL Farben können max. 5 Schichten (Verdünnung 1:2) aufgetragen werden; auf Holz max. 3 Schichten (unverdünnt). Weitere Schichten können zu starkem Glanz sowie Rissen und Abblätterungen führen. Einlagige Lasurschichten trocknen matt auf.

- **RENOVIEREN / ENTFERNEN**

Renovierung auf Holz:

GekkoSOL Lasur ist überstreichbar mit allen KREIDEZEIT Ölfarben, Öllasuren und Wachsen. Alternativ kann GekkoSOL Lasur leicht durch Abschleifen entfernt werden. Bei Bestehen der max. Anstrichzahl von 3 Lasuranstrichen sollen diese generell abgeschliffen werden.

Renovierung auf GekkoSOL Farben:

GekkoSOL Lasur ist überstreichbar mit allen KREIDEZEIT Wandfarben. Bei Bestehen der max. Anstrichzahl von 5 Lasuranstrichen sollen diese generell abgeschliffen werden.

- **LASIEREN VON HOLZFUßBÖDEN**

Das Lasieren von Holzfußböden mit farbigen Ölen oder farbigen Harzlasuren ist eine handwerklich sehr anspruchsvolle Arbeit, die gerade bei größeren Flächen hinsichtlich gleichmäßigem Erscheinungsbild möglichst von Fachpersonal ausgeführt werden sollte. Verarbeitungsfehler lassen sich nur durch aufwändiges Schleifen beseitigen, Nachbesserungen sind sehr schwierig.

GekkoSOL Lasur bietet auch Heimwerkern die Möglichkeit gute Resultate zu erzielen.

Das Holz muß einheitlich und **exakt in Holzrichtung (!!!)** geschliffen werden (Körnung P 100 - P 120).

"Abrutscher", einzelne schräge Schriffe oder Kratzer werden beim farbigen Lasieren stark sichtbar. Nach Entstauben die GekkoSOL Lasur mit Pigmenten unverdünnt und gleichmäßig in Holzrichtung aufstreichen oder mit einem Schwamm in die Holzmaserung einmassieren und trocknen lassen.

Fehlstellen können mit verdünnter farbiger Lasur nachgearbeitet werden. Ein "Zuviel" an Farbe kann leicht durch Schleifen reduziert oder auch wieder ganz entfernt werden ohne dabei das Holz selbst mit abzuschleifen.

Anschließend mit Hartöl bearbeiten, dabei die Arbeitsanweisung des entsprechenden Öles beachten.

- **REICHWEITE / VERBRAUCH**

Verdünnungsverhältnis 1 : 2 (Wandlasuren)

1 Liter GekkoSOL Lasur (entspr. 3 Liter verdünnte Lasur) reicht für ca. 30 m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

unverdünnt (Lasuren auf Holz)

1 Liter GekkoSOL Lasur reicht für ca. 10 m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

- **GEBINDEGRÖßEN**

Anwendungsfertig in PE-Flaschen

Art.Nr. 138 1 Liter

Art.Nr. 139 5 Liter

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

- **REINIGUNG DER WERKZEUGE**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

- **LAGERUNG**

Frostfrei und luftdicht verschlossen gelagert ist GekkoSOL Lasur mind. 12 Monate haltbar.

- **ENTSORGUNG VON PRODUKTRESTEN**

Produktreste nicht in das Abwasser geben. Eintrocknete Produktreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

- **KENNZEICHNUNG**

entfällt, kein Gefahrgut

- **HINWEISE / SICHERHEITSHINWEISE**

Während der Verarbeitung Augen und Haut schützen (Schutzbrille, -handschuhe). Bei Augen- bzw. Hautkontakt mit viel Wasser spülen und ggf. (Augen) einen Arzt aufsuchen. Nicht zu streichende Oberflächen vor Produktspritzern schützen, bzw. Produktspritzer sofort mit Wasser entfernen (Gefahr irreversibler Flecken !). Mögliche Naturstoffallergien beachten.

Vor großflächiger Anwendung müssen Holzuntergründe anhand von Probeflächen auf eventuelle Farbveränderungen geprüft werden. Auch nachträglich können Hölzer je nach Art und Umgebungsbedingungen (z. B. Lichteinfall) noch ihren natürlichen Farbton ändern. Dies ist naturbedingt und kein Mangel der Lasur.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren!

Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muß eine Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für den Anwendungszweck zu prüfen (Probeanstrich). Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit.

Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie im Internet unter >> www.kreidezeit.de << oder bei KREIDEZEIT direkt.

(19/01/2009)

